

Omschrijving en toepassing

Unixeal is een vloeibare, handverwerkbare waterdichting op basis van pure polyurea voorzien van 3GTX technologie. Na volledige doorharding ontstaat een naadloos, duurzaam, waterdicht membraan met een elasticiteit van 1530%, wat bestand is tegen sterke temperatuurswisselingen. Indien gewenst kan Unixeal, in de tweede laag, worden ingestrooid met vuurgedroogd kwartszand om te komen tot een anti-slip afwerking. Deze kan vervolgens weer worden afgewerkt met een kleurvaste topcoating. Het aanbrengen van een anti-slip coating, direct op het membraan, behoort ook tot de mogelijkheden.

Beschikbare certificaten

- **Brand EN 13501-5^BRoof^(t1) – Warrington Fire Gent**
- **Brand EN 13501-5^BRoof^(t4) – Warrington Fire Gent**

Het duurzaam, waterdicht afwerken van onder meer (details) platte en licht hellende daken, balkons, galerijen, terrassen, wandelpromenades en daktuinen.

Artikelnummer en verpakking

PPX025	2,5 kg set
PPX100	10 kg set
PPX250	25 kg set

Eigenschappen

- Koud verwerkbaar met roller, kwast, spaan en rakel. Ideaal voor daar waar open vuur verboden is
- Geen wapening bij opstanden en naden noodzakelijk door het toepassen van de unieke polyurea 3GTX techniek
- Volledig naadloos dus geen risico op lekkende naden
- Kan op nagenoeg alle gangbare ondergronden worden aangebracht, soms in combinatie met een primer
- Geen veroudering door UV en goed chemicaliën bestendig
- Bevat geen weekmakers dus blijvend elastisch
- Scheuroverbruggend met een elasticiteit van 1530%
- Zeer damp-open en daardoor ideaal voor het renoveren van bestaande daken met behoud van de aanwezige dakbedekking
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Goed beloopbaar bij hoge en lage temperaturen
- Niet gevoelig voor temperatuur en vocht

Elasticiteit	1530% (DIN 53504)
Treksterkte	4 MPa (DIN 53504)
Shore hardheid	A65 ± 5 (DIN 53505, ASTM D2240)
Slijtvastheid	0,3 g (1000 omw., 1 kg belasting, CS18)
MU waarde	1000 (zeer damp-open)

Vloeibare product eigenschappen

Kleur	Ca. RAL 7024 <i>Andere kleuren projectmatig en op aanvraag beschikbaar.</i>
Dichtheid	1,26 kg/l gemengd product
Volume vaste stof	> 98%
VOS	40 g/l
Houdbaarheid	Tussen 15 – 25 °C in ongeopende verpakking tenminste 12 maanden na productiedatum.

Applicatie informatie

Methode	Roller, kwast, spaan, rakel
Verbruik	1,5 – 2,5 kg/m ² /laag <i>Situatie afhankelijk</i>
Mengverhouding	610 gram A : 390 gram B
Potlife*	Ca. 35 min
Verwerkingstemp.	Object -10 en +50 °C Product +15 en +25 °C
Watervast*	Bij lichte regenval: direct na applicatie Bij zware regenval: 2 – 4 uur
Beloopbaar*	2 - 4 uur
Overschilderbaar*	12 - 48 uur
Chemisch belastbaar*	Na 7 x 24 uur
Mechanisch belastbaar*	Na 3 x 24 uur
Verdunning	Bij voorkeur geen. Maximaal 5% nadat basis en harder zorgvuldig zijn gemengt. Het toevoegen van verdunning zal de eigenschappen beïnvloeden.
Reinigingsmiddel	Roca Cleaner R5518 (gereedschappen) <i>(op aanvraag verkrijgbaar)</i>


Tijden en waarden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingscondities waaronder (product)temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en laagdikte. Waarden zijn gegeven bij 2 mm.

Menginstructie

2-componenten producten dient men altijd mechanisch te mengen en bij voorkeur met een traploze, regelbare meng/boormachine. Gebruik hierin een geschikte mixer c.q. garde van de juiste doorsnede. Als richtlijn kan hiervoor worden aangehouden dat de doorsnede van de mixer c.q. garde tenminste 1/3 van de doorsnede van het te mengen blik moet bedragen.

Meng eerst de bij elkaar horende basis en harder. Giet een deel van het gemengde materiaal terug in het harderblik en meng in het harderblik zodat alle harder benut wordt. Giet dit mengsel vervolgens terug in het basisblik en meng dit nogmaals goed tot een homogene

* Bij 20 °C en 65% RV.
** Bij 1 kg en 20 °C product.



massa ontstaat. Het verdient de voorkeur om het gemengde materiaal daarna over te gieten in een schone emmer.

Indien een 2-componentenproduct direct vanuit het basisblik (mengblik) wordt verwerkt, mag het blik niet volledig geleidigd worden door het blik ondersteboven te plaatsen en leeg te laten druppen. Aan de wanden van het blik bevinden zich namelijk nog altijd ongemengde delen welke dan in het werk terecht kunnen komen.

De doorharding verloopt bij hogere temperaturen sneller en bij lagere temperaturen langzamer. De potlife is mede afhankelijk van de starttemperatuur van het product. **Let op:** bij koude temperaturen verdient het mengen extra aandacht.

Opmerking t.b.v. applicatie

Het aanbrengen van 2-componenten producten mag uitsluitend worden gedaan bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 85%. De minimale product- en ondergrondtemperatuur bedraagt -10 °C, waarbij de temperatuur van de te behandelen ondergrond en het nog niet uitgeharde materiaal 3 °C boven het dauwpunt moet liggen. Raadpleeg hiervoor de dauwpunt tabel.

Ondergrond en omstandigheden

Algemeen

Aromatische producten zijn niet volledig kleurvast en zullen onder invloed van UV licht verkleuren. Wanneer dit niet gewenst is adviseren wij u het product af te werken met een alifatische topcoating, afgestemd op de basis elasticiteit van dit product.

Bitumen ondergronden

Bitumen ondergronden dienen schoon, droog en vrij te zijn van alg, vet en andere substanties die de hechting kunnen verstoren. Losse delen dienen vooraf te worden vastgezet.

Besteed altijd extra aandacht aan de naden en overlappingen. Hanteer hiervoor bij voorkeur MonoSeal Detail (op aanvraag verkrijgbaar).

Kunststof dakbanen

De hechting op kunststof dakbanen verschilt per merk. Een uitzondering hierop is TPO dakbedekking. Door de samenstelling kan hierop geen betrouwbare hechting worden gekregen. Indien gewenst kan hiervoor een hechttest voor u worden uitgevoerd.

Besteed altijd extra aandacht aan de naden en overlappingen. Hanteer hiervoor bij voorkeur MonoSeal Detail (op aanvraag verkrijgbaar).

Metalen

Deze dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. Hierna dienen deze te worden geschuurd en stofvrij te worden gemaakt. Vervolgens dient

een geschikte primer te worden toegepast. Raadpleeg hiervoor de primer keuze tabel.

Minerale ondergronden

De ondergrond moet gezond zijn met een minimale drukvastheid van 25 MPa en een minimale hechtsterkte van 1,5 MPa voor normale gebruiksvloeren. De belastbaarheid van een kunststof vloer is afhankelijk van de druksterkte van de ondervloer.

Mineralen ondergronden dienen tenminste 28 dagen oud te zijn.

Vochtgehalte ondergrond

- cementgebonden : < 4% CM (gewichtsdelen)
- gipsgebonden : < 0,5% CM (gewichtsdelen)

Mineralen ondergronden dienen schoon, blijvend droog en vrij te zijn van stoffen die een verminderde hechting kunnen veroorzaken. Tevens dient deze ontdaan te zijn van losse delen.

Dichte en monolithisch afgewerkte vloeren stofarm aanstralen en zorgvuldig stofvrij maken. Cementhuid en betonresten verwijderen middels slijpen of schuren.

Eventuele verontreinigingen grondig reinigen met de daarvoor geschikt middelen of methode. Verontreinigde en vettige ondergronden (oliën en vetten) reinigen, bij voorkeur door middel van stoomcleaner, met de daarvoor geëigende reinigingsmiddelen. Indien dit niet een schone draagkrachtige ondergrond oplevert, dient men te stralen.

Ondergrond controleren op losliggende toplagen zg. bomijs en eventuele losse delen verwijderen en zorgvuldig repareren. Reparaties en egalisaties dienen vakkundig te geschieden met de daarvoor geëigende producten, ook ten aanzien van de afwerklaag

De ondergrond voorzien van een geschikte primer. Het type primer afhankelijk van de ondergrond. In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn de ondergrond hierna te voorzien van een schraaplaag.

Eventueel aanwezige dilatatievoegen in het oppervlak mogen niet worden weggewerkt, maar dienen hun functie te behouden. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn een dilatatieprofiel toe te passen.

Reeds bestaand en behandeld werk:


Oude 2-componenten lagen vetvrij maken en opruwen middels stralen of zorgvuldig schuren en een geschikte primer aanbrengen. Let er hierbij op dat deze de aanwezige laag niet aantast. Oude coatinglagen

- * Bij 20 °C en 65% RV.
- ** Bij 1 kg en 20 °C product.



Tel. 088-5002950 | Mijlstraat 15, 5281 LJ, Bostel
www.unixeal.nl | info@unixeal.nl

Geproduceerd door: Prokal Protective Coatings BV
Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 302 748 888



independently CE certified
based on EN 1504-2
NB: 0958-23026 10

controleren op eventuele onthechting. Bij twijfel altijd een proefvlak op te zetten en raadpleeg uw leverancier.

Voorbeeld systemen

Bakons, galerijen, terrassen e.a.

- Ondergrond voorbereiding
- Unixeal P-RW Primer 0,15 – 0,30 kg/m²/laag
- Unixeal 2,00 – 2,20 kg/m²/laag
- Unixeal 0,50 – 1 kg/m²/laag
 - Ingestrooid met vuurgedroogd kwartzand.
- ProFast Flooring (op aanvraag) 0,25 – 0,50 kg/m²/laag

Platte daken, dakvlak (bitumen)

- Ondergrond voorbereiding
- Unixeal 1,00 – 1,50 kg/m²/laag
- Unixeal 1,00 – 1,50 kg/m²/laag

Het aanbrengen van twee lagen verdient de voorkeur.

Details, verticale delen en naden /overlappingsen

- Ondergrond voorbereiding
- MonoSeal Detail (op aanvraag)

Belangrijk

Projecten en toepassingen kunnen sterk uiteen lopen. Twijfelt u aan een bepaalde toepassing, keuze materiaal of voorbereiding van de ondergrond, neem dan te alle tijden contact op met uw leverancier.

Alle technische gegevens in dit technisch informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen afhankelijk van de omstandigheden.

Wettelijke kennisgeving

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Unixeal producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Unixeal met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.

In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Unixeal garandeert dat de producten vrij zijn van productie fouten. Meer componenten producten vormen pas het eindproduct na het mengen en verwerken ervan. Bij een juiste menging en verwerking zal het product de opgegeven specificaties behalen. Unixeal garandeert het product enkel bij een juiste verwerking en voorbehandeling van de ondergronden.

Alle orders worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het product veiligheidsinformatieblad en productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.

Exemplaren van de meest recente productbladen staan beschikbaar op www.unixeal.nl. Meest recente uitgaven van veiligheidsbladen worden op verzoek verstrekt.

Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerdere uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.

- * Bij 20 °C en 65% RV.
- ** Bij 1 kg en 20 °C product.

UNIXEAL

Tel. 088-5002950 | Mijlstraat 15, 5281 LJ, Boxtel
www.unixeal.nl | info@unixeal.nl

Geproduceerd door: Prokal Protective Coatings BV
Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 302 748 888

CE independently CE certified
based on EN 1504-2
NB: 0958-23026 10